Technisches Produkt-Merkblatt 07/18

03038/03039

muro® Spezial Haftgrund

sehr schnell trocknende Grundierung für Untergründe

Produktbeschreibung:

muro Spezial Haftgrund ist die spezielle Haftbrücke zum Grundieren von dichten und nicht saugenden Belägen wie keramische Fliesen und Platten, glasierten Klinkern, Naturwerk- und Kunststeinen, Untergründen mit Kleberresten oder fest haftenden und angeschliffenen Polyvinylchlorid-Belägen.
Er ist anwendbar für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.
Er eignet sich besonders vor dem Verlegen von keramischen Platten und Fliesen mit muro Klebe- und Armierungsmörtel sowie vor dem Verputzen mit muro Spachtelmasse.

Einsatzbereiche:

- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Emissionsarm
- Rasch überarbeitbar
- Verarbeitungsfertig
- Sichere Haftung

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser *muro-Labor*.

Technische Daten:	
Materialbasis	Kunstharzdispersion, Haftmittel, Pigmente, (calcitische) Füllstoffe
Aussehen	hellgelb
Baustofftemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Dichte	1,17 g/cm³
Verbrauch	ca. 90 - 130 ml/m² je nach Untergrund
Trocknungszeit	ca. 30 - 40 Minuten je nach Umgebungstemperatur
Schichtdicke	min. geschlossener Film max. 200 µm Nassfilm
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, nicht über + 30 °C lagern
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	Kanister, 3/5/10 Liter

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchten Flecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen! Bei hydrophobierten Flächen und Keramikbelägen ist die Oberfläche auszuschleifen und der Schleifstaub gründlich zu entfernen.

Verarbeitung:

muro Spezial Haftgrund aufschütteln bzw. rüh-ren und unverdünnt mit Bürste, Roller oder Pinsel im Kreuzgang dünn auftragen. Eine Pfützenbildung ist zu vermeiden. Auf den abgelüfteten Haftgrund kann dann der Kleber aufgetragen werden.
Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. h/wb): 30 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Lagerung:

muro Spezial Haftgrund sollte in geschlossenen Kanistern kühl, jedoch frostfrei gelagert werden. Angebrochene Kanister gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Entsorgung:

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel-Nr. 170701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüsse-Nr. 080112) entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Nicht auf der Haut antrocknen lassen. Angetrocknete Dispersion mit Wasser und Seife entfernen. Bei Gefahr von Spritzern Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung Augenarzt aufsuchen.

Anmerkung:
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

muro®
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

09763 / 93079-0
FAX 09763 / 93079-29
technik@muro-vertrieb.de
www.muro-bauprodukte.de