



Quarzgrund

für Innen und Außen; reguliert die Saugfähigkeit; haftungsverbessernd

Produktbeschreibung:

Kombitex Quarzgrund ist auf der Basis hochwertiger Rohstoffe aufgebaut und wird speziell zur ausgleichenden, dicklagigen Vorbehandlung von ungleichen Untergründen im Innen- und Außenbereich, unter Reibeputze, mineralischen Oberputz und ähnlichen Nachfolgebeschichtungen verwendet. Kombitex Quarzgrund ist dampfdurchlässig. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363, Maler- und Lackierarbeiten.

Anwendung:

Zur Haftverbesserung vor Schlussbeschichtungen von mineralischen Dispersion-, Silikat- und Silikonputzen verringert bzw. egalisiert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Die Fläche muss einwandfrei abgebunden und ausgetrocknet sein. Sandende Untergründe müssen vorher mit geeigneten Grundierungen, wie z.B. Tiefengrund, vorbehandelt werden.

Geeignete Untergründe sind Gips, Kalk und zementhaltige Putze ohne Anstrich. Soweit diese sauber und ausgetrocknet sind.

Qualitätssicherung

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorausgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Technische Daten:

Materialbasis:	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
Farbton:	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 5 °C (Baustofftemperatur)
Verbrauch:	ca. 150 – 300 g/m ² je nach Untergrund Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probebläche am Objekt ermitteln.
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
Trocknungszeit:	mind. 12 Stunden je nach Umgebungstemperatur
Wasserdampfdiffusion	< = Sd-Wert 0,2
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit:	max. 12 Monate
Lieferform:	Kunststoffeimer, 6/20 kg

Verarbeitung:

Kombitex Quarzgrund wird vor dem Auftrag unverdünnt aufgerührt. Auf Gipskarton-, Holzfaser- und Spanplatten nur geeignet nach vorheriger Grundierung mit Kombitex Tiefengrund W. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste oder Lammfellroller. Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kombitex Quarzgrund sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Zusatzinformationen:

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Titandioxid, Silikate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Straße 24
D-76275 Ettlingen

Tel.: +49 (0)7243 9382 435
E-Mail: info@kombitex.com



KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE