



KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

MultiSpachtel Innen

Pulverförmiger Fugen- und Wandfüller Überwacht nach DIN 18557, auf Gips-Kunststoff-Basis nach DIN EN 13963 4B.

Anwendung:

Zum Schließen der Fugen von Betonfertigteildecken, Gipskarton- und Bauplatten sowie zum Füllen von Rissen, Löchern und Schlitzern. Zum Spachteln und Glätten von Wandflächen z.B. von KS-Plansteinen, mineralischen Putzen, Beton und Porenbeton vor Anstricharbeiten im Innenbereich. Nicht auf feuchte- oder salzbelasteten Untergründen verwenden.

Eigenschaften:

- hervorragende Verarbeitung
- Plastisch und geschmeidig
- Spannungsfrei aushärtend, auch bei hohen Schichtdicken (0-50mm)
- Sehr gut schleifbar

Materialbasis:

- Calciumsulfat
- Luftkalk
- Dispersionsbindemittel
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- Mineralisch

Untergrund:

Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein.

Der Untergrund ist gemäß DIN 18363 zu prüfen und vorzubereiten.

Bei stark saugenden Untergründen ist mit KOMBITEX Tiefengrund LF vorzugründieren.

Verarbeitung:

Nach Reifezeit nochmals kurz aufrühren. KOMBITEX MultiSpachtel Innen mit Glättekelle, Malerspachtel o.Ä. als Kontaktpachtelung auf den Untergrund auftragen, scharf abziehen und danach gewünschte Schichtstärke aufbringen. Als Vollflächenspachtel verwendet kann KOMBITEX MultiSpachtel Innen nach dem Abziehen (ca. 30 bis 90 Minuten, je nach Temperatur, Schichtstärke und Saugverhalten des Untergrundes) geglättet werden. Kellenschläge und Unebenheiten nach

vollständiger Austrocknung des Materials durch Nachschleifen beseitigt werden.

Traufel 1-2x

Nassputz-Spritzgerät

Mischzeit ca. 2 Minuten (homogene Mischung)

Reifezeit ca. 5 Minuten

Frischspachtelmasse innerhalb von 45 Minuten verarbeiten.

Nicht mit anderen Materialien vermischen.

Überarbeitung (mit z.B. Anstrich) erst nach vollständiger Austrocknung (ca. 24 Stunden).

Verarbeitung:

Kombitex Putzgrund KX wird vor dem Auftrag unverdünnt aufgerührt. Auf Gipskarton-, Holzfaser- und Spanplatten nur geeignet nach vorheriger Grundierung mit Kombitex Tiefengrund W.

Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste oder Lammfellroller. Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen 5°C und 30°C. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise:

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r. L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können an unserem Standort in Ettlingen angefordert werden.

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Straße 24
D-76275 Ettlingen

Tel.: +49 (0)7243 9382 435
E-Mail: info@kombitex.com
www.kombitex.com



KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE