KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

GLP

GipsLeichtputz

Produktbeschreibung
Kombitex GLP GipsLeichtputz ist ein Leicht-Maschinenputzgips für einlagigen Innenputz der Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550 und B 4 nach EN 13279-1. Er besteht aus Gips und mineralischem Leichtzuschlag.

Produkteigenschaften
Kombitex GLP GipsLeichtputz ist ein geschmeidiger, leicht verarbeitbarer, strukturierfähiger Innenputz mit feuchteregulierenden Eigenschaften zur Verbesserung des Raumklimas. Für den Einsatz im Brandschutz ersetzen 10 mm Putzdicke 10 mm Normalbeton.

Anwendungsbereich
Als Glättputz auf Decken und Wänden im gesamten Innenbereich, mit Ausnahme von Feuchträumen. In häuslichen Küchen und Bädern gemäß DIN 18550 jedoch geeignet. In Feuchträumen ist das Merkblatt „Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidung aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerkstein“ zu beachten.

Produktvorteile
- einlagig verarbeitbar
- Oberfläche glättbar
- ergiebig
- Raumklima regulierend
- Brandklasse A1
- ökologisch einwandfrei / emissionsgeprüft

Baustellenvoraussetzungen
Der Putzgrund muss trocken, sauber und frei von losen Teilen sein. Filmbildende Trennmittel entfernen. Restfeuchte im Beton muss unter 3 % liegen. Nicht verarbeiten bei Luft und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten. Die sulfatische Erhärtung kommt bereits bei + 5°C zum Erliegen. Diese Temperatur darf bis zur Aushärtung nicht darunter absinken und die Luftfeuchtigkeit darf 60 % nicht überschreiten.

Untergrundvorbereitung
Bei Stark oder unterschiedlich saugende Untergründe mit Kombitex Aufbrennsperre vorbehandeln.
Bei Beton und anderen glatten und schwach saugenden Untergründen mit Kombitex Quarzgrund satt vorbehandeln.

Verarbeitung / Montage
Grundputzausführung: Auftragen, plan verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachziehen.

Glättputzausführung:
Nachgezogenen Putz mit Schwammscheibe aufschlämmen und glätten. Erhöhte Anforderungen an die Oberfläche z.B. durch zusätzliche Wasserglätten oder abstucken.

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

Stand: 05. Apr. 2022

KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

GLP

GipsLeichtputz

Materialverbrauch
ca. 1,1 kg/m²/mm
Ergiebigkeit ca. 950 l/t

Exakte Verbrauchsmengen sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Besondere Hinweise
In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Für die Sockelausführung ist Kombitex GLP GipsLeichtputz nicht geeignet. Keine Fremdstoffe beimischen. Die Normputzdicken sind mindestens einzuhalten. Besonders sind die Bestimmungen der DIN 18550 / DIN EN 998-1 und DIN 18350 VOB Teil C zu beachten. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.kombitex.com). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Lagerung
Trocken auf Paletten mindestens 3 Monate lagerfähig. Herstelldatum siehe Sackaufdruck.

Logistik
30 kg/Sack, 35 Sack/Pal. = 1,050 t/Pal.

Entsorgung
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Empfehlung: Säcke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Rechtliche Hinweise
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

GLP

GipsLeichtputz

GLP GipsLeichtputz

Anwendung innen	ja
Anwendung außen	nein
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 2,0 N/mm²
Empfohlene Schichtdicke	ca. 10 mm
Ergiebigkeit	ca. 1200 l/t
Mörtelgruppe	P IV DIN 18550 B 4 nach EN 13279-1
Trockenrohdichte	≤ 1000 kg/m³
Haftzugfestigkeit, min.	≥ 0,01 N/mm²
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/ oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.
Verarbeitungszeit	> 50 min
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert nach EN 1745)	< 0,30 W/mK Bemessungswert nach DIN 4108-4, Tabellenwert P90% nach EN 1745
Wasseraufnahme	W_C0
Wasserbedarf	ca. 19 l je 30 kg Sack
Wasserdampfdurchlässigkeit	10 µ
zu beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com